INSTRUKCJA MONTAŻU

PODŁOGI LITEJ iFLOOR

dlh.
PASSION FOR WOOD

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Podłoga drewniana jest materiałem naturalnym. Każdy element i partia materiału może mieć różne cechy dekoracyjne i fizyko-chemiczne zależnie od dostawy, partii oraz obszaru pochodzenia. Podłoga drewniana jest dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, naturalnym regulatorem wilgotności powietrza, oraz produktem niewywołującym alergii. Podłoga drewniana może nieznacznie zmieniać barwę po pewnym czasie ekspozycji na światło. Deski iFLOOR przeznaczone są do montażu jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.
Wilgotność: 7-1%

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Montaż podłogi powinien być ostatnią pracą wykończeniową. Wszystkie prace mokre (tynkowanie, malowanie) oraz montaż stolarki okiennej należy zakończyć wcześniej, tak aby w pomieszczeniu ustabilizowały się warunki (wilgotność i temperatura).

Podczas obliczeń należy przyjąć około 5% naddatku podłogi na straty materiałowe wynikające z charakterystyki montażu.

Materiał należy sprawdzić przed położeniem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. Po zamontowaniu każda deska traktowana będzie jako zaakceptowana przez instalatora i właściciela.

W celu aklimatyzacji temperaturowej, deski należy składować w docelowym miejscu montażu 1-2 dni – w czasie tym deski powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Temperatura podkładu, desek, gruntu i kleju powinna wynosić przed montażem minimum 16°C.

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistę parkieciarza. W każdym indywidualnym przypadku specjalista musi ocenić wytrzymałość i równość podłoża, poprawność izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, warunki układania, materiał parkietowy oraz warunki potencjalnego użytkowania i zaproponować odpowiedni sposób postępowania. Stosownie do jego zaleceń wskazane może być poprawienie podłoża w celu uzyskania odpowiednich parametrów, sezonowanie parkietu lub/
i pomieszczenia oraz podłoża na które nastąpi montaż w celu uzyskania optymalnej równowagi higroskopijnej pomiędzy otoczeniem i drewnem , itp.

Optymalna wilgotność drewna do układania wynosi około 9 % przy wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze 18-22°C. Wilgotności podłoża cementowego powinien wynosić maksymalnie 1,8% (anhydryt do 0,5%) Podkład, do którego będą przyklejany deski powinien mieć wytrzymałość min. 2,0N/mm2 na ścinanie..

KLEJENIE DO PODŁOŻA I WYKOŃCZENIE

Podkład przed układaniem należy wzmocnić środkiem gruntującym zgodnie z dołączoną instrukcją. Do klejenia drewnianych desek iFLOOR zalecane są kleje poliuretanowo-epoksydowe lub poliuretanowe. Klej powinien pokrywać minimum 60% powierzchni spodniej deski. Naprzemienne układanie desek o różnych odcieniach z kilku opakowań pozwoli uzyskać bardziej równomierny i naturalny wygląd tafli podłogowej.

DLH Global S.A.
Biuro: ul. Sosnkowskiego 1D
02-495 Warszawa

dlh.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

PODŁOGI LITEJ iFLOOR

dlh.
PASSION FOR WOOD

Należy pozostawić szczeliny dylatacyjne przy ścianach i we framugach drzwi . Dylatacja przy ścianach powinna wynosić minimum 10-15mm. W przypadku dużych tafli podłogowych należy dylatować podłogę dzieląc ją na wpoprzek elementów na mniejsze pola - 10mm dylatacji na każde 6 metrów bieżących tafli parkietowej w poprzek elementu. Po ułożeniu podłoga nie może być obciążona do czasu utwardzenia się spoiny klejowej (około 48 godzin). Następnie podłoga powinna zostać kilkukrotnie cyklinowana i zaszpachlowana. Podłogamoże być wykańczana poprzez lakierowanie lub olejowanie. Zaleca się stosowanie podkładów odcinających.Każdorazowo należy wykonać próbę lakierowania. Przy montażu oraz wykańczaniu podłogi zaleca się korzystanie z wyrobów renomowanych producentów chemii do parkietów zalecanych przez DLH oraz ścisłe
stosowanie się do instrukcji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami firmy DLH.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Podłogi z drewna jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną z otoczenia i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub oddaje i kurczy się, gdy wilgotność powietrza spada. Może objawić się to zmianą wymiarów i kształtu desek podłogowych, w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w dłuższym okresie czasu.
Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-22°C.

Wilgotność względna powietrza [%]	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
Wilgotność równoważna drewna [%]	20.2	18.1	16.3	14.7	13.0	11.6	10.5	9.8	9.0	8.3	7.6	6.7	5.9	5.0	4.3	3.5	2.6

Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. Szczególnej uwadze podlegają pomieszczenia klimatyzowane bez systemu nawilżania powietrza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Częstotliwość przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych należy dostosować do intensywności użytkowania podłogi. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania podłogi. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty, ponieważ powoduje rysowanie podłogi i szybsze zużywanie się powłoki wykończeniowej.

W celu wydłużenia żywotności podłogi nóżki krzeseł, stołów, ław i innych mebli trzeba zabezpieczyć podkładkami filcowymi.

Właściwą metodą pielęgnacji podłogi drewnianej jest stosowanie dostępnych na rynku środków pielęgnacyjno-ochronnych dedykowanych dla tego rodzaju podłóg. Należy ściśle stosować się do zaleceń producenta środków w zakresie sposobu i częstotliwości ich aplikacji.
Nie wolno używać środków z zawartością silikonów. Nie należy dopuszczać do zalewania podłogi i zalegania na nim wody. Pielęgnacja na mokro powinna odbywać się przy jak najmniejszym użyciu wody (szmatka lub mop musi być dokładnie wyciśnięty) Podłoga może zostać poddana renowacji poprzez cyklinowanie i ponowne wykończenie. Ilość dopuszczalnych renowacji uzależniona jest od stopnia zniszczenia parkietu przed ponownym cyklinowaniem.

Stosowanie zaleceń z powyższej instrukcji znacznie wydłuża żywotność podłóg drewnianych i zmniejsza ryzyko pracy, ale nie wyklucza jej całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez sprzedającego w trakcie użytkowania, naturalna praca drewna wynikająca ze zmian warunków użytkowania nie może być przedmiotem reklamacji.

DLH Global S.A.
Biuro: ul. Sosnkowskiego 1D
02-495 Warszawa

dlh.pl