

Modrzew Syberyjski



1. NAZWA I POCHODZENIE:

<i>Nazwa międzynarodowa:</i>	Modrzew Syberyjski
<i>Nazwa łacińska:</i>	Larix sibirica
<i>Rodzina:</i>	Pinaceae
<i>Pochodzenie:</i>	zachodnia, środkowa i południowa część Syberii

2. OPIS DREWNA:

<i>Biel:</i>	białozółty, wyraźnie oddzielony
<i>Twardziel:</i>	żółta do jasnobrązowej
<i>Przebieg włókien:</i>	układ prosty
<i>Tekstura:</i>	średnio gładka

Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony zaleca się regularne stosowanie specjalnych olejów pielęgnacyjnych przeznaczonych na zewnętrzne konstrukcje drewniane. Renowacja tarasu powinna być wykonywana dwa razy w roku (przed i po zimie). Modrzew Syberyjski może być łatwo barwiony za pomocą specjalnych olejów koloryzujących.

3. WŁAŚCIWOŚCI DREWNA:

<i>Gęstość (drewno świeże):</i>	850 kg/m ³
<i>Gęstość (drewno o wilgotności 12%):</i>	600 kg/m ³
<i>Skurcz styczny:</i>	8,2%
<i>Skurcz promieniowy:</i>	4,2%
<i>Wytrzymałość na ściskanie:</i>	55 N/mm ²
<i>Wytrzymałość na zginanie:</i>	99 N/mm ²
<i>Moduł sprężystości:</i>	13800 N/mm ²
<i>Punkt nasycenia włókien:</i>	26%

4. OBRÓBKA:

<i>Piłowanie:</i>	łatwe
<i>Suszenie:</i>	normalne, ryzyko odkształceń i pęknięć
<i>Łączenie/zbijanie:</i>	dobrze, wymaga nawiercania
<i>Wykończenie:</i>	dobrze



Economy

5. ODPORNOŚĆ:

<i>Grzyby:</i>	średnio trwałe do trwałe
<i>Termity:</i>	średnio trwałe
<i>Owady:</i>	średnio trwałe
<i>Naturalna odporność:</i>	klasa 3 - umiarkowanie odporne (według Normy Europejskiej)

Modrzew Syberyjski wykazuje naturalną odporność na biodegradację i obejmuje 3 klasę użytkowania (drewno narażone na działanie warunków atmosferycznych). Trwałość tego drewna w odkrytej architekturze ogrodowej określa się do 15 lat.

6. UWAGI:

Wady dopuszczalne w 10% partii: pęknięcia na długości, ślady po obróbce mechanicznej.

Czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna.

Deska tarasowa z Modrzewia Syberyjskiego jest produktem w 100% naturalnym i higroskopijnym. Drewno pobiera wodę z otoczenia i rozszerza się podczas deszczowej pogody oraz oddaje wodę i kurczy się w czasie gorących letnich dni. Rzeczywista szerokość i grubość deski może różnić się do około 6% od wymiarów z faktury. Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego może patynować, odkształcać się, pękać oraz zmieniać swoje wymiary - są to naturalne procesy drewna i nie mogą podlegać reklamacji.

Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska posiada indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka.

Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją.

7. SPECJALNE WARUNKI KLIMATYCZNE:

Produkty są dostarczane z założeniem, iż klient zapoznał się z właściwościami drewna i upewnił się, że miejsce montażu oraz warunki tam panujące są odpowiednie dla danego gatunku. W określonych warunkach klimatycznych Modrzew Syberyjski może zachowywać się inaczej niż to opisano powyżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Instrukcję montażu można pobrać odwiedzając stronę www.dlh.pl/pliki