

SOSNOWA TERMO-D ZEWNĘTRZNA KLASA-A / KLASA-B



Specyfikacja jakości

SPECYFIKACJE JAKOŚCI ELEWACJI I TARASÓW

JAKOŚĆ	Ogólna jakość wyglądu zdrowej sosny sękatej (Pinus sylvestris), sortowane po stronie trwardzieli oraz wąskich boków. Nieograniczona ilość i wielkość zdrowych sęków, dozwolony rdzeń.
WYMIARY	Elewacja: 19/26X92/117/140 mm Taras: 26X92/117/140 mm Strugane z każdej strony (PAL/SHP) 19/26X92/117/140 mm
SUROWIEC	Cięte z kłody odczubowej, zdrowe sęki po stronie rdzenia
MODYFIKACJA	Lunawood® Thermo-D (212), klasa trwałości 2
UŻYCIE	Deski tarasowe, elewacje, ramy okienne
WILGOTNOŚĆ	6 % ± 2 % po modyfikacji
TOLERANCJA	Szerokość: ± 0,50 mm Grubość: ± 0,50 mm Długość: - 10 mm, + 30 mm

ELEWACJA KLASA-A

19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Typowy wygląd elewacji Lunawood Thermo-D, ze zdrowymi sękami.

ELEWACJA KLASA-A

19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Dopuszczalne są drobne uszkodzenia/
rozszczenia powierzchni.



Dopuszczalne są pojedyncze pęknięcia
sęków.



Dopuszczalne są pojedyncze czarne
częściowo zrośnięte sęki.



Dopuszczalne są nieznaczne braki |
w sękach (również czarnych) na krawędzi.



Na ogół 8 cm od końcówek desek nie podlega
sortowaniu



Dopuszczalne są pojedyncze braki
w sękach

TARAS KLASA-A
19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Typowy wygląd tarasu Lunawood Thermo-D, ze zdrowymi sękami.

TARAS KLASA-A

26 X 92 / 117 / 140 mm



Dopuszczalne są drobne uszkodzenia/
rozszczepienia powierzchni.



Dopuszczalne są pojedyncze pęknięcia
sęków.



Dopuszczalne są pojedyncze czarne
częściowo zrośnięte sęki.



Dopuszczalne są nieznaczne braki |
w sękach (również czarnych) na krawędzi.



Na ogół 8 cm od końcówek desek nie podlega
sortowaniu.



Dopuszczalne są pojedyncze braki w
sękach.

TARAS: KLASA-B (NIEDOZWOLONE W KLASIE-A)



Jakość wizualna wyraźnie pogorszona, jakość techniczna nadal obowiązuje przy pierwotnym użytkowaniu, ale odpady są znacznie większe podczas montażu niż przy użyciu KLASY-A.



Deski z defektami wyraźnie osłabiającymi ogólny wygląd jakościowy sortowane są do KLASY-B.



Duże sęki z korą są klasyfikowane do KLASY-B.



W KLASIE-B dopuszcza się krótkie uszkodzenia, min. 50% długości deski musi nadawać się do użytku.

ELEWACJA: KLASA-B (NIEDOZWOLONE W KLASIE-A)

Jakość wizualna wyraźnie pogorszona, jakość techniczna nadal obowiązuje przy pierwotnym użytkowaniu, ale odpady są znacznie większe podczas montażu niż przy użyciu KLASY-A.



Typowy wygląd jakości KLASY-B.



Duże pęknięcie sęka.



Wygląd ogólny wyraźnie osłabiony (kilka czarnych sęków).



Wygląd ogólny wyraźnie osłabiony (kilka dziur po sękach).