

## Deska Thermososna Profilowana/ Gładka (tarasowa) Profix 2 klasa A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
<b>170621000154</b>	<b>26 mm</b>	<b>117 mm</b>	<b>3 000 mm</b>

Sosna termowana zachowuje żywy, kontrastowy rysunek surowego drewna sosnowego z charakterystycznie zaznaczonymi sękami. Owalne sęki niczym skrzydła przerywają formy słoje rocznych, tworząc doskonałą nieregularność. Sosna osiąga wysokość do 30 metrów, a im dalej rośnie na północ, tym jej drewno ma lepsze właściwości. Dzięki uszlachetnieniu termicznemu sosna przybiera cieplejszą barwę karmelu. Deski profilowane/ryflowane z Sosny termowanej pozwalają uzyskać nowoczesną naturalność i przytulny, błogi nastrój. Modyfikacje termiczne sosny zapewniają stabilność kształtu i trwałość przy długotrwałym stosowaniu na świeżym powietrzu. W wyniku bowiem rozkładu związków celulozy (łańcuchy cukrów) drewno nie zawiera już dostatecznie dużo substancji odżywczych koniecznych dla rozwoju grzybów gnilnych (KOMO). Po zakończeniu procesu termowania wilgotność jest zredukowana do 4-6 %. Drewno niechętnie pochłania wodę, dlatego stabilność wymiarowa oraz właściwości izolacyjne (+25%) wzrastają. Usunięta została żywica, dlatego nie ma ryzyka jej wypływania. Wyeliminowane zostały związki emitujące formaldehyd, co czyni drewno termowane bezpiecznym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu. Bakterie zostały zabite, co skutkuje tym, że drewno jest bardziej higieniczne. Sosna termowana pod wpływem światła i pogody nabiera atrakcyjnego srebrnoszarego połysku. Przy regularnej pielęgnacji olejem zachowuje swoją cudowną barwę średniego brązu. Ma także zalety z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ wywodzi się z rodzimych europejskich obszarów.

Firma DLH Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu.



## CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 2

Niewidoczny system  
mocowania

Gładfia Profix 2



EPD



D-s2, d0

## SPECYFIKACJA

Grubość	26 mm
Szerokość	117 mm
Długość	4 500 mm
Waga	4,9 kg

### Deska tarasowa

Gatunek/Materiał	Thermososna
Klasa	A
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Jasnobrązowy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 2
Pochodzenie	Europa
Dystans (zalecany)	500 mm

## AKCESORIA

### System montażu

#### Klips Profix 2 Plus

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość	Długość
170621000154	100 szt.	20 mm	35 mm	90 mm

**Klipsy Profix 2 do Thermososny**

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość	Długość
170621000154	200 szt.	14.3 mm	19,7 mm	30 mm

**Do pielęgnacji****Odszarczacz Owatrol Net-Trol**

Numer artykułu	Wydajność
210611001407	<b>Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

**Odszarczacz Owatrol Net-Trol**

Numer artykułu	Wydajność
210611001407	<b>Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

**Odszarczacz Owatrol Net-Trol**

Numer artykułu	Wydajność
210611001407	<b>Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

**Olej Owatrol Textrol Transparentny**

Numer artykułu	Wydajność
210611001457	<b>pierwsza warstwa 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>kolejne warstwy: 10m<sup>2</sup>/l</b>